



## 5337 Saten Alçı Astarı

**الوصف:**

مستحلب ذو أساس اكرليكي ، جاهز للاستخدام ، أساس غير مصطبغ ، يُستخدم لتجهيز الأسطح التي سيتم تطبيق أي نوع من الطلاء ذو الأساس المائي عليها.

**مجالات التطبيق:**

• يتم تطبيقه قبل تطبيق الطلاء ذو الأساس المستحلب على جميع أنواع الأسطح المسامية والأسطح عالية الامتصاص مثل الخرسانة والملاط والجبس وألواح الجبس والمعجون وغيرها ، وعلى الأسطح المطلية سابقاً.

**الخصائص:**

- يتغلغل في طبقة الأساس بعمق بفضل بنيتها الخالية من الحشو ، ويدعم طبقة الأساس ويزيد من التصاق طلاء السطح بطبقة الأساس.
- يقلل من استهلاك الطلاء عن طريق تقليل امتصاص طبقة الأساس.
- يمنع تشقق الطلاء في الطقس شديد الحرارة بفضل سرعة جفافه.
- جاهز للاستخدام ، سريع الجفاف ، سهل التطبيق.
- خالٍ من المذيبات وعتيم الرائحة.
- قابل للتعدد بالماء ومتوافق مع الشروط البيئية.

**التطبيق**

- يجب تنظيف طبقة الأساس من الأتربة والأوساخ والزيت وطبقات الدهان التالفة القديمة التي قد تمنع الالتصاق الجيد.
- يجب أن يكون السطح سليماً ونظيفاً وجافاً، ويجب أن تجف طبقات الأساس الإسمنتية، ويجب اتخاذ جميع احتياطات عزل المياه قبل التطبيق.
- يجب صقل الأسطح اللامعة و/ أو المطلية بدهان يحتوي على المذيبات لتحسين الالتصاق وإزالة المسحوق المتكون.
- إذا لزم الأمر ، قم بملء الشقوق السطحية وبتسوية طبقة الأساس باستخدام İNCE/KALIN AKRİLİK أو Kale MACUNART أو Kalekim TAMİRART.
- اخلط SATEN ALÇI ASTARI جيداً قبل التطبيق.
- قم بتطبيقه دون تمديد باستخدام الفرشاة أو الرولة أو نظام الرش.
- قم بتطبيق مادة الطلاء بعد 6 ساعات من تطبيق SATEN ALÇI ASTARI.
- نظف الأدوات بالماء.
- تأكد من أن درجة حرارة الهواء والسطح أعلى من +5 درجات مئوية وأن السطح خالي من المطر أثناء التطبيق وبعد التطبيق ب 24 ساعة.
- لا تقم بتطبيقه في الطقس شديد الحرارة أو تحت أشعة الشمس الساطعة أو أثناء الرياح القوية أو الضباب أو الرطوبة النسبية العالية أو المطر أو الصقيع الوشيك.
- غير مناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية المعرضة للمطر أو الرطوبة.

**التخزين:**

- يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 5 - 35 درجة مئوية.

**التعبئة:**

- عبوات بلاستيكية 5 لتر و 20 لتر.



5337 Saten Alçı Astarı

الخصائص التقنية	
(عند 23 درجة مئوية و رطوبة نسبية 50٪)	
البيانات العامة:	
التركيب	مستحلب ذو أساس اكرليكي
الألوان	واضحة
التمديد	باستخدام الماء
بيانات التطبيق:	
نطاق درجة حرارة التطبيق	(5+ درجة مئوية) - (35+ درجة مئوية)
زمن التجفيف	جاهز لتطبيق الطلاء النهائي بعد 6 ساعات. ستؤدي درجات الحرارة المنخفضة و/أو الرطوبة النسبية العالية إلى إطالة عملية التجفيف.
الاستهلاك	اعتماداً على استواء ومسامية السطح حوالي 0.5 - 1.5 لتر/متر مربع.
أدوات التطبيق	فرشاة ، رولة ، معدات الرش غير الهوائية