



الوصف

مادة لاصقة مكونة من ثلاثة مكونات ، خالية من المذيبات ، ذات قوام صمغي إيبوكسي ، مقاومة للمواد الكيميائية وقابلة للمسح بالماء.

مجالات التطبيق:

- تستخدم كلاصق و مادة حشو لمواد طلاء الأسطح مثل البورسلين المضاد للحموضة والگرانيت ، إلخ.
- في صناعات الأغذية والمنسوجات والأدوية وفي المستشفيات وفي حمامات السباحة الحرارية التي تتطلب النظافة.
- في الأماكن الصناعية التي تتطلب قوة كيميائية وميكانيكية عالية.
- مقاعد المختبرات ومناطق عمل المطابخ التجارية.
- يعطي نتائج ممتازة لفواصل حمامات السباحة المالحة أو الحرارية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- ربط شريط العزل المائي

الخصائص:

- الربط الممتاز
- مقاومة عالية لحركة المرور الكثيفة.
- يمكن تطبيقها على الأسطح العمودية.
- يمكن جرفها بسهولة
- مقاومة كيميائية وميكانيكية ممتازة.
- مقاومة للبقع.
- صحية بفضل قلة مياهها.
- سهولة التنظيف بفضل سطحها الأملس.
- متينة ومقاومة للتشقق والتآكل.
- سهولة التطبيق بمدة صلاحية تصل إلى 60 دقيقة عند 25 درجة مئوية.

تحضير طبقة الأساس

كمادة لاصقة:

- يجب أن تكون فجوات الفواصل جافة ونظيفة وصلبة.
- يجب أن يكون السطح جافاً ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 5%.
- يجب أن تكون الطبقة الأساس سليمة وخالية من الزيت والشحوم وجافة بما فيه الكفاية. ويجب أن يتم تنشيف طبقات الأساس الإسمنية.
- استخدم Tamirart أو Mastar 10 في حالة وجود طبقة أساس غير مستوية للحصول على سطح مستو وسليم.
- يجب تجهيز السطح باستخدام Kalekim Astar اعتماداً على امتصاص السطح قبل التطبيق.
- يجب تجهيز السطح باستخدام Kalekim B-tone لزيادة قوة التصاق المادة اللاصقة للبلاط قبل التطبيق على سطح الخرسانة المكشوف.
- تنظيف خلفية البلاط بالماء إذا كان مغبراً.

التطبيق

كمادة لاصقة:

- قم أولاً بإفراغ الدلو الذي يحتوي على المكونين B و C ثم اسكب المكون A بالكامل دون ترك أية بقايا. اسكب المكون B على المكون A ، وحركهما بخلاط كهربائي منخفض السرعة حتى يصبح الخليط متجانساً.
- اسكب المكون C على خليط المكونين A و B الذي تم تحضيره مسبقاً في الدلو بشكل كامل دون ترك أي بقايا. اخطه بخلاط منخفض السرعة للحصول على خليط متجانس.
- انشر المادة باستخدام مجرفة مسننة يكون حجمها مناسباً لأبعاد البلاط. للحصول على التصاق جيد ، أولاً ضع طبقة رقيقة باستخدام الجانب المسطح من المجرفة ، ثم استخدم الجانب المسنن من المجرفة.
- قم بتثبيت البلاط بتطبيق ضغط ثابت.
- قم بتطبيق المادة خلال فترة صلاحيتها وهي 60 دقيقة. تخلص من المواد التي انتهت صلاحيتها.



2954 Epotech+

التطبيق

كمادة حشو:

- قم بتنظيف الأدوات والأواني بكمية كبيرة من الماء قبل أن تتصلب Fugatech . وبعد التصلب يمكن استخدام المذيبات مثل الأسيتون للتنظيف.
- قم بصب مادة الحشو على البلاط ، وانشرها على الأرض بمساعدة مجرفة مطاطية وقم بتدوير المادة بشكل قطري عبر الفواصل مع تعبئتها بالكامل. قم بإزالة المادة الزائدة من البلاط باستخدام حافة مجرفة مطاطية بحركات قطرية وتجنب سحب المادة من الفواصل المملوءة.
- بعد 15 دقيقة ، نظف المادة الزائدة باستخدام إسفنج رطبة مبللة بخليط الماء والصابون ، وذلك بعمل حركات دائرية خفيفة على سطح البلاط والفواصل، وقم بتغيير ماء التنظيف والإسفنج كلما دعت الحاجة.
- استمر في التنظيف حتى إزالة المادة من سطح البلاط تماماً دون إزالته من المفاصل.

الحماية والإقتراحات بعد التطبيق

- في درجات الحرارة المنخفضة تزداد لزوجة المادة. لذلك احتفظ بالمادة في درجة حرارة الغرفة (23 ± 3 درجة مئوية) ليوم واحد قبل الاستخدام.
- لا تمشي على الأرض لمدة 24 ساعة الأولى بعد التطبيق.
- قم بتهوية منطقة العمل أثناء التطبيق.
- قم بارتداء القفازات والنظارات الواقية والأقنعة عند العمل.
- لا تخلط المنتج بالماء أو المذيبات.
- لا تستخدمه لحشو الأحجار المسامية والسيراميك. فقد تؤثر الصمغ الإيبوكسي على اللون.
- قم بإزالة المادة الزائدة من سطح البلاط بسرعة لأنه بمجرد أن تتصلب يجب إزالتها يدوياً.
- قد تصبح الألوان داكنة عندما تتعرض المنتجات للأشعة فوق البنفسجية.
- تشير قيم الاستهلاك في الجدول إلى متوسط كمية الاستهلاك. وقد تختلف تبعاً لظروف التطبيق وخصائص السطح.
- في حالة ملامسة الجلد والبشرة ، اغسلها بكمية كبيرة من الماء. ولمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة.

التخزين:

- يجب أن تبقى العبوات جافة وباردة بين $5+$ درجة مئوية و $35+$ درجة مئوية في الظروف الخالية من الرطوبة.
- وتجنب أشعة الشمس المباشرة.
- يجب حماية العبوات من الماء والصقيع والظروف الجوية السيئة.
- يتم تخزين 3 حزم كحد أقصى فوق بعضها البعض.
- مدة الصلاحية هي 12 شهراً كحد أقصى بشرط الامتثال لشروط التخزين المذكورة أعلاه.

التعبئة

- في وحدات وسطول بلاستيكية 5 كغم (3 مكونات)
- المكون أ: 2.42 كغم
- المكون ب: 0.26 كغم
- المكون ج: 2.32 كغم



الخصائص التقنية	
(عند 23 درجة مئوية و رطوبة نسبية 50%)	
البيانات العامة:	
المظهر	المكون أ: سائل فيسكوز أبيض ورمادي المكون ب: سائل شفاف أصفر فاتح المكون ج: مسحوق أبيض
مدة الصلاحية	24 شهراً عند تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الإغلاق في مكان جاف.
بيانات التطبيق:	
نطاق درجة حرارة التطبيق	(+10 درجة مئوية) - (+27 درجة مئوية)
العمر التشغيلي (صلاحية البقاء في الإناء قبل التطبيق)	60 دقيقة عند 25 درجة مئوية
مدة حشو المادة	12-48 ساعة (حسب درجة الحرارة)
الجاهزية للاستخدام (المقاومة الكيميائية القسوى)	7 أيام
السماح بالمرور	24 ساعة
الجاهزية للاستخدام	24 ساعة
الاستهلاك	كمادة لاصقة: 3-4 كغم / م ² كمادة حشو: انظر جدول استهلاك مادة الحشو الايبوكسية.
بيانات الأداء:	
قوة التصاق القص (EN 12003)	- الأولي - بعد الغمر في الماء - بعد الصدمة الحرارية
	- $2 \leq$ نيوتن / مم ² - $2 \leq$ نيوتن / مم ² - $2 \leq$ نيوتن / مم ²
قوة الانحناء (EN 12808-3)	$30 \leq$ نيوتن / مم ²
قوة الضغط (EN 12808-3)	$45 \leq$ نيوتن / مم ²
مقاومة التآكل (EN 12808-2)	$250 \geq$ نيوتن / مم ³
الانكماش (EN-12808-4)	$1.5 \geq$ مم / م
امتصاص الماء (بعد 240 دقيقة) (EN 12808-5)	$0.10 \geq$ غرام
نطاق درجة حرارة الخدمة (بعد المعالجة النهائية)	(-20 درجة مئوية) - (+80 درجة مئوية)
اطلاق المواد الخطرة	راجع ورقة بيانات السلامة
التفاعل مع النار	Bs1d0



2954 Epotech+

عرض الفاصل (مم)	عمق الفاصل المشترك (مم)	حجم السيراميك (مم)	الاستهلاك (غرام / متر مربع)
3	14	115x240	1050
3	15	115x240	1100
3	14	240x240	750
3	7	200x200	400
3	7	250x250	350
3	8.5	300x300	350
3	9	300x600	250
3	9	330x500	250
3	9	400x400	250
3	12	600x600	250
4	14	115x240	1400
4	15	115x240	1400
4	15	240x240	1000
4	7	200x200	550
4	7	250x250	450
4	8.5	300x300	450
4	9	300x600	350
4	9	330x500	350
4	9	400x400	350
4	12	600x600	300
5	14	115x240	1750
5	15	115x240	1850
5	15	240x240	1200
5	7	200x200	700
5	7	250x250	850
5	8.5	300x300	550
5	9	300x600	450
5	9	330x500	450
5	9	400x400	450
5	12	600x600	400
7	14	115x240	2400
7	15	115x240	2600
7	15	240x240	1700
7	7	200x200	950
7	7	250x250	750
7	8.5	300x300	750
7	9	300x600	600
7	9	330x500	600
7	9	400x400	600
7	12	600x600	550
10	14	115x240	3500
10	15	115x240	3650
10	15	240x240	2400
10	7	200x200	1350
10	7	250x250	1100
10	8.5	300x300	1100
10	9	300x600	900
10	9	330x500	900
10	9	400x400	900
10	12	600x600	800



شهادات الجودة:

TS EN 13888 Class RG

TS EN 12004 Class R2T

RG : رد فعل مادة الحشو الصمغية

R2: رد فعل المادة اللاصقة المحسنة

T: انزلاق أقل.

"تقرير الموافقة من مركز مراقبة المنشطات في جامعة Hacettepe وفقاً للمواصفات BS6920 (صالحة للاستخدام فيما يتعلق بالماء المخصص للاستهلاك البشري)".

نتائج اختبار المقاومة الكيميائية + Epotech

الاختبار	النسبة المئوية	الاسم الكيميائي	الاختبار	النسبة المئوية	الاسم الكيميائي
+ [^]	40	حمض النيتريك	+	2	كبريتات الألمنيوم
+	10	حمض الأكساليك	+	10	كلوريد الأمونيوم
-	-	حمض الأوليك	+	40	كلوريد الأمونيوم
+	-	زيت البارافين / الشمع	+	40	نترات الأمونيوم
+	-	ماء الجبن	+	40	كبريتات الأمونيوم
+	-	عصير البرتقال	+	-	مضاد للتجمد
+	25	هيدروكسيد البوتاسيوم	+	10	حمض الأسيتيك
+	50	هيدروكسيد البوتاسيوم	-	-	الأسيتون
+	40	كربونات البوتاسيوم	+	40	كبريتات النحاس
+	40	كلوريد البوتاسيوم	+	40	كلوريد الباريوم
+	40	نترات البوتاسيوم	+	10	حمض البنزويك
+	40	كبريتات البوتاسيوم	+	-	بيرة
+	5	برين (محلول ملح)	+	10	حمض البوريك
+	20	Seracare 011 مذيب	+	40	كلوريد الزنك
+	50	Seracare زيت	+	40	كبريتات الزنك
+	-	منظف سائل	+	40	كبريتات الحديد {III}
+	-	زيت السيليكون	+	40	كلوريد الحديد {III}
+	10	حمض الستريك	+	-	عصير طماطم
+	50	حمض الستريك	+	-	محلول الملح المشبع
+	-	أسيتات الصوديوم	+	37	الفورمالديهايد
+	40	بيكاربونات الصوديوم	+	2,5	حمض الفورميك
+	40	فوسفات الصوديوم	+ [^]	10	حمض الفسفوريك
+	25	هيدروكسيد الصوديوم	+	-	غليسرين
+	50	هيدروكسيد الصوديوم	+	20	حمض الهيدروفلور
+	5%	مركز هيبوكلوريت الصوديوم	+	10	بيروكسيد الهيدروجين
+	10	كربونات الصوديوم	+	25	بيروكسيد الهيدروجين
+	50	كربونات الصوديوم	+ [^]	37	حمض الهيدروكلوريك
+	40	كلورات الصوديوم	+	-	سائل هيدروليكي
+	40	كلوريد الصوديوم	+	-	البول
+	-	مركز أحادي كرومات الصوديوم	+	100	ايزوبروبيل الكحول
+	-	مخفف أحادي كرومات الصوديوم	+	-	وقود الطائرات
+	40	نترات الصوديوم	+	20	هيدروكسيد الكالسيوم
+	-	سيليكات الصوديوم Be 42-40	+	40	كلوريد الكالسيوم
+	40	كبريتات الصوديوم	+	40	نترات الكالسيوم
+	10	حامض دهني	+	-	الكبروسين
+	40	حامض دهني	+	2ملغ/لتر	مياه مكثورة
+	-	ماء	+	-	الكولا
+	10	حامض الكبريت	+	5	حمض الكروم
+	50	حامض الكبريت	+	2,5	حمض اللاكتيك
+ [^]	70	حامض الكبريت	+	10	حمض اللاكتيك
+	-	حليب	+	40	كلوريد المغنيسيوم
+	-	نبيذ	+	40	نترات المغنيسيوم
+	50	مياه سكرية	+	40	كبريتات المغنيسيوم
+	10	حمض الترتريك	+	-	زيت الديزل
+	40	ثلاثي فوسفات الصوديوم	+	-	زيت معدنية
+	20	اليوريا	+	-	زيت المحرك
+	-	عصير العنب	+	33,3	كبريتات النيكل
+ [^]	-	زيت الزيتون	+ [^]	10	حمض النيتريك

^ : تغيير اللون

+ : مقاومة

- : غير مقاومة



شهادات الجودة:

TS EN 13888 Class RG

TS EN 12004 Class R2T

RG : رد فعل مادة الحشو الصمغية

R2: رد فعل المادة اللاصقة المحسنة

T: انزلاق أقل