



2000 Fuga

### Definiția Produsului

Este un chit de rosturi adecvat pentru rosturi de 1-6 mm, pe bază de ciment.

### Domenii de Aplicare

- Se utilizează pe podele și pereți în spații de interior, la chituiră rosturilor de 1-6 mm ale materialelor de pardoseală cum ar fi plăci din ceramică, marmură, piatră naturală, mozaic sticlă.

### Caracteristici

- Asigură o suprafață netedă și uniformă.
- Este rezistent la abraziune.
- Nu se crapă
- Se comercializează în 16 opțiuni de culori diferite.

### Pregătirea Suprafeței

- Trebuie avut grijă ca rosturile să fie uscate, curate și solide.
- Rosturile de aplicare trebuie să fie curățate de reziduuri precum praf, murdărie, ciment, de natură să împiedice aderența.
- Adâncimea rosturilor trebuie să fie de minimum 2/3 din grosimea plăcii.
- Adezivul sau mortarul care se revarsă din rosturi în timpul așezării plăcilor trebuie curățat înainte de a se usca.
- În anumite situații precum, plăci cu un nivel de absorbție foarte mare, temperatură ridicată sau condiții meteorologice cu rafale de vânt, rosturile trebuie să fie udate cu apă curată.

### Instrucțiuni de Aplicare

- Adezivul trebuie să fie întărit înainte de aplicarea chitului de rosturi.
- Fuga se toarnă încet peste cantitatea de apă recomandată în tabelul tehnic și se amestecă până se obține o pastă omogenă. Amestecarea se face cu un mixer cu viteză mică. Nu trebuie adăugat niciun aditiv care nu este menționat în instrucțiunile de aplicare. Adăugarea unei cantități de apă mai mare sau mai mică decât cea specificată, poate cauza crăpare, prăfuire și defecte de culoare.
- Mortarul preparat se lasă să stea 5-10 minute pentru a se maturiza. Trebuie reamestecat timp de 1-2 minute înainte de începerea aplicării.
- Amestecul trebuie utilizat în timp de 1 oră de la preparare.
- După răspândirea mortarului pe suprafață, rosturile trebuie umplute prin mișcări diagonale cu ajutorul unei mistrie de cauciuc iar surplusul de mortar trebuie îndepărtat de pe suprafață.
- După ce materialul umplut în rosturi devine mat prin pierderea apei, de obicei după aproximativ 10-20 de minute, suprafața trebuie curățată prin mișcări circulare cu ajutorul unui burete umed. Acest timp poate fi mai scurt în cazul rosturilor materialelor de pardoseală care au fost lăsate să stea la soare sau cu nivel ridicat de absorbție, aplicațiilor efectuate în condiții ambientale necorespunzătoare cum ar fi expunerea directă la razele solare și vânt. În cazul în care ștergerea se face înainte de timpul stabilit sau cu un burete foarte apos pot fi întâmpinate probleme legate de fluctuații de culoare.
- După ce v-ați asigurat că Fuga este suficient de uscat încât să nu iasă din rosturi, reziduurile rămase pe suprafață trebuie curățate cu o lavetă uscată.



### Întreținere Ulterior Aplicării & Recomandări

- Pentru prevenirea afectării de reziduurile chitului de rosturi a materialelor de pardoseală poroase și absorbante sensibile la pete precum cotto, chincher, granit, ceramică lucioasă, înainte de aplicare suprafața trebuie protejată cu Seracare Yüzey Koruyucu
- Dacă pe suprafață au rămas reziduurile de mortar datorate unei curățării incorecte, curățarea acestora se poate face cu Seracare Çimento Sökücü, după 10 zile de la aplicarea chitului de rosturi, urmând pașii din instrucțiunile de utilizare.
- Mortarul din recipient care a expirat sau pe care s-a format o crustă trebuie aruncat.
- După aplicare mâinile și instrumentele de aplicare trebuie spălate cu apă din abundență înainte ca Fuga să se usuce.
- Atunci când Fuga se aplică în condiții meteorologice cu temperaturi ridicate sau rafale de vânt, în scopul îmbunătățirii performanței finale se recomandă stropirea cu apă la câteva ore după aplicare.
- Cantitatea de consum declarată este o informație generală. Poate varia în funcție de condițiile de aplicare și de proprietățile suprafeței
- Deoarece este pe bază de ciment, nu inhalați praful, evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru mai multe informații consultați Fișa Cu Date De Securitate

### Depozitare

- A se depozita într-un mediu curat, uscat și fără umiditate cu temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.
- Trebuie protejat împotriva apei, înghețului și condițiilor meteorologice severe.
- Nu stivuiți mai mult de 10 rânduri unul peste altul.
- Durata de depozitare este de maxim 24 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare menționate mai sus.

### Ambalaj

- Pungi de polietilenă de 1 kg, 2 kg, 5 kg,
- Pungi de hârtie Kraft de 20 kg



### Certificate de Calitate

Clasa CG2A cu certificat TS EN 13888 .

C: Pe bază de Ciment

G: Chit de Rosturi

2: Îmbunătățit

A: Rezistență Ridicată la Abraziune



2000 Fuga

### Caracteristici Tehnice

(23 °C și 50% Umiditate Relativă)

### Date Generale

Valabilitatea pe Raft	Depozitat în ambalajul original sigilat la loc uscat: Pungi de hârtie kraft : 12 luni Pungi din polietilenă :24 luni
Aspect	Pulbere fină albă sau colorată

### Informații despre Aplicare

Temperatura de aplicare	(+5°C) - (+35°C)
Raportul de Amestec	6-6,4 lt apă / 20 kg pulbere 1,5-1.28 lt apă / 5 kg pulbere 0,60- 0,64 lt apă / 2 kg pulbere 0,30 – 0,32 lt apă / 1 kg pulbere
Durata de Viață	1 oră
Durata de Punere în Utilizare	1 zi
Consum	Vezi Tabelul de Consum Chit de rosturi

### Informații de Performanță

Rezistență la încovoiere (TS EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere după ciclul de Îngheț - Dezgheț (TS EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la Compresiune (TS EN 12808-3)	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la Compresiune după ciclul de Îngheți - Dezgheț (TS EN 12808-3)	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la abraziune (EN 12808-2)	≤ 1000 mm <sup>3</sup>
Contractie (EN 12808-4)	≤ 3mm/m
Absorbția apei după 30 min./4 ore (EN 12808-5)	≤ 5 g. / ≤ 10 g.
Rezistența la Temperatură	(-30°C) - (+80°C)

info@kalekim.com



## Consum

Dimensiuni Ceramică	Lățimea Chitului			
	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
10x10 cm	400-550 gr/m <sup>2</sup>	600-800 gr/m <sup>2</sup>	800-1100 gr/m <sup>2</sup>	1200-1600 gr/m <sup>2</sup>
20x20 cm	200-300 gr/m <sup>2</sup>	300-400 gr/m <sup>2</sup>	400-550 gr/m <sup>2</sup>	600-800 gr/m <sup>2</sup>
30x30 cm	150-200 gr/m <sup>2</sup>	200-300 gr/m <sup>2</sup>	300-350 gr/m <sup>2</sup>	400-550 gr/m <sup>2</sup>
60x60 cm	100 gr/m <sup>2</sup>	100 gr/m <sup>2</sup>	200-300 gr/m <sup>2</sup>	200-300 gr/m <sup>2</sup>

2000 Fuga

info@kalekim.com

„Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înlătură responsabilitatea consumatorului/aplicatorului de a stabili corespondența produsul, luând în considerare detaliile proiectului.”

Bu mesaj/doküman HİZMETE ÖZEL etiketi ile sınıflandırılmıştır.