



4505 Kalekim Astar

Tanımı

Kullanıma hazır, alt zemin ile üzerine yapılacak uygulama malzemesi arasında yapışmayı artırarak, yüzeyin emiciliğini dengeleyen akrilik esaslı astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin yapışma mukavemetinin arttırmak için kullanılır.
- Seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtım, boya gibi uygulamalardan önce, tozumu önlemek ve verimi arttırmak amacıyla uygulanır.

Özellikleri

- Yüzeylerin gözenekliliği ve emiciliği azalır.
- Çimento ve alçı esaslı sıva ve benzeri ürünler için uzun çalışabilme süresi sağlar.
- Yüzeylerdeki tozmuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak; sıva, boya, seramik yapıştırıcısı, su yalıtım gibi malzemelerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- Büzülmeden kaynaklanan çatlakları engeller.
- Esnek, kompakt, parlak bir film oluşturur.
- Alçı panel yüzeylerde; sülfat ve seramik yapıştırıcısı içerisindeki çimento alüminatlarının, nem ile birlikte ettringit adı verilen tuzları oluşturan kimyasal reaksiyona girmesini ve alçı yüzeye yapışmada zafiyet oluşmasını engeller.
- Suyun yüzey tarafından aşırı hızlı bir şekilde emilmesini engeller.
- Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile uygulanabilir.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır.

Uygulama Talimatı

- Kalekim Astar, kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo ya da fırça ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım & Öneriler

- Ürünün kuruma süresi 45 - 60 dakikadır. Ürün kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.



4505 Kalekim Astar

Depolama

- Temiz ve kuru bir yerde, +5°C ile +35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla 3 kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır, ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 12 aydır.

Ambalaj

- 5 lt plastik bidon.

Kalite Belgeleri

- Bayındırlık Poz No: 04.4662

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm	Beyaz sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	45 - 60 dakika
Kap Ömrü	20 dakika
Tüketim	Ortalama 150 gr/m ²