



5004 Kalekim Latex SBR

### Definiția Produsului

Este un aditiv lichid, pe bază de cauciuc sintetic (SBR) care mărește lucrabilitatea și performanța de impermeabilizare a mortarului, tencuiei, sapei pe bază de ciment.

### Domenii de Aplicare

- Se utilizează drept aditiv pentru materiale precum mortar, tencuială, sap pe bază de ciment în scopul îmbunătățirii flexibilității, impermeabilității și rezistenței de aderență.

### Caracteristici

- Mărește rezistența aderenței mortarului
- Asigură rezistență la uzură.
- Reduce permeabilitatea la apă.
- Mărește flexibilitatea mortarului în care este utilizat.
- Mărește rezistența la ciclul de îngheț-dezghet
- Mărește rezistența chimică față de soluții acide și bazice diluate, apă salină, uleiuri.

### Pregătirea Suprafeței

- Trebuie avut grijă ca suprafața de aplicare să fie întărită și solidă.
- Suprafața trebuie să fie curățată de reziduuri de natură să împiedice aderența.
- Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie amorsată cu Amorsă Kalekim în funcție de gradul de absorbție al suprafeței.

### Instrucțiuni de Aplicare

- Kalekim Latex SBR trebuie amestecat cu apă într-un recipient adecvat, conform raporturilor de amestec recomandate pentru diferitele scopuri de utilizare arătate mai jos.
- Mortarul obținut prin adăugarea de ciment și materiale de umplură peste amestecul preparat, trebuie amestecat până se obține un amestec omogen.
- Pentru prevenirea formării de cocoloașe se recomandă ca cimentul și materialele de umplură să fie amestecate în prealabil într-un alt recipient.

### Utilizarea în mortare de tencuială

- Mortarul de tencuială se obține prin adăugarea unei cantități suficiente din lichidul amestecului pregătit în raport de 1/4 Kalekim Latex SPR/Apă în amestecul de ciment suficient care a fost amestecat cu nisip de granulație adecvată (raportul ciment/nisip: 1/4 - 1/5).

### Utilizarea în mortare de reparație

- Mortarul de reparație se obține prin adăugarea produsului Kalekim Latex-ului SPR nediluat în amestecul de ciment care a fost amestecat cu nisip de granulație adecvată (raportul ciment/nisip: 1/3 - 1/4).

### Utilizarea la șape

- Kalekim Latex SBR se amestecă în amestecul care conține suficient nisip și ciment pentru prepararea sapei (raport ciment/nisip: 1/3) fără a se dilua până când ajunge la consistența corespunzătoare.

### Întreținere Ulterior Aplicării & Recomandări

- Pentru prevenirea intrării unei cantități excesive de aer în mortarul preparat cu Kalekim Latex, acesta nu trebuie agitat mai mult decât este necesar.
- Mortarul din recipient care a expirat sau pe care s-a format o crustă trebuie aruncat.
- După aplicare mâinile și instrumentele trebuie spălate cu apă din abundență.
- În cazul aplicațiilor în condiții ambientale necorespunzătoare cum ar fi temperaturi ridicate, umiditate scăzută sau rafale de vânt, trebuie acordată atenție întăririi mortarului preparat cu Latex. Evaporarea rapidă poate provoca contracția și implicit fisurarea suprafeței.
- Kalekim Latex SBR nu se utilizează de unul singur drept strat adeziv, acordați întotdeauna o atenție deosebită utilizării acestuia în mortarul format din ciment și nisip.
- Pentru informații consultați Fișa cu Date de Securitate.

info@kalekim.com

Cod Document <DOC\_KODU>  
Data Reviziei <REV\_TARIHI>  
Nr. Revizie.: <REV\_NO>

Bu mesaj/doküman HİZMETE ÖZEL etiketi ile sıfılandırılmıştır.



5004 Kalekim Latex SBR

### Depozitare

- A se depozita într-un mediu curat, uscat și fără umiditate cu temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.
- Trebuie protejat împotriva apei, înghețului și condițiilor meteorologice severe.
- Durata de depozitare este de maxim 12 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare menționate mai sus.

### Ambalaj

- Bidon din plastic de 4 lt

### Caracteristici Tehnice

(23 °C și Umiditate Relativă 50%)

### Date Generale

Aspect	Lichid Alb
Valabilitatea pe Raft	Depozitat în ambalajul original la loc uscat 12 luni
Valoarea pH	8 - 10
Densitate	1,00±0,02 gr/cm <sup>3</sup>

### Informații despre Aplicare

Temperatura de aplicare	(+5°C) - (+35°C)
Raportul de Amestec (Latex SBR:Apă)	Fără diluare sau 1:1 (în funcție de utilizare)
Consum	Variază în funcție de locul și scopul utilizării

info@kalekim.com

Cod Document <DOC\_KODU>  
Data Reviziei <REV\_TARIHI>  
Nr. Revizie.: <REV\_NO>

"Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înlocuiesc responsabilitatea consumatorului în aplicarea produsului."
   
Bun mesaj/dokument HİZMETE ÖZEL etiketi ile sınıflandırılmıştır.