



Définition

Apprêt de charge de surface en béton brut, sans solvant, à base de dispersion de polymère.

Domaines d'Application

- Utilisé dans les espaces intérieurs et extérieurs,
- Sur des surfaces horizontales et verticales,
- Sur les plafonds,
- Pour augmenter la force d'adhérence des enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment sur une surface en béton brut.

Propriétés

- L'augmente l'adhérence en créant une surface rugueuse pour les applications de plâtre sur les planchers lisses en béton brut.
- Empêche la perte d'eau rapide des enduits à base de ciment et de plâtre et permet de les traiter plus facilement pendant une durée plus longue.
- Prêt à l'emploi et applicable au pinceau ou au rouleau.
- Sans solvant.
- Sans odeur.

Préparation de la Surface

- La surface doit avoir durcie et être solide.
- La surface d'application doit être exempte de poussières, de saletés, d'huiles de moisissure, de scories, de peintures, etc. empêchant l'adhérence.
- Grattez de la surface les sous-surfaces telles que les enduits fissurés, les surfaces faibles qui ne seraient pas assez résistantes pour se soutenir, les résidus de mortier et de ciment.
- Si nécessaire, nivelez la surface avec des produits de la série Tamirart et réparez les fissures.

Instructions d'Application

- Ajoutez 4.0 à 6 litres d'eau dans un seau de 12 kg de B-Tone et bien mélangez, puis appliquez le B-Tone au pinceau ou au rouleau. Il est recommandé de préparer le mélange avec un malaxeur à basse vitesse de moins de 500 tr / min.
- Appliquez le mélange préparé sur la surface au rouleau ou au pinceau.
- Remuez le matériel dans le récipient à intervalles réguliers pendant l'application.

Entretien Après l'Application & Recommandations

- Le temps de séchage du produit est de 45 à 60 minutes. Veillez à ne pas faire d'application sur le produit avant qu'il sèche.
- La température de la surface d'application doit être d'au moins + 5 °C et la surface ne doit pas recevoir de pluie.
- L'application d'enduit doit être entamée au moins 24 heures après le séchage du B-Tone appliqué.
- Lavez les mains et les outils après l'application avec de l'eau abondante.
- La quantité de consommation indiquée est à titre d'information. Cela peut varier en fonction des conditions d'application et des propriétés de la surface.
- Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité.

Stockage

- Entrez dans un environnement propre et sec, à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil. N'empilez pas plus de 3 emballages les uns sur les autres.
- Protégez contre le gel et les intempéries.
- Fermez immédiatement les bidons ouverts, et disposez les bidons laissés ouverts.
- La durée de conservation est de 12 mois maximum dans un emballage non ouvert.

Conditionnement

- Seau en plastique de 12 kg et de 25 kg.



4507 B-Tone

Caractéristiques Techniques

(à 23 °C et 50% HR)

Données Générales

Apparence	Orange
Durée de conservation	12 mois lorsqu'il est conservé dans son emballage original bien fermé dans un endroit sec.
Densité	Environ 1.55 gr/cm ³

Données d'Application

Température d'application	(+5°C) - (+30°C)
Taux de mélange	4.0 - 6.0 lt eau/12 kg de liquide
Temps de séchage	45 - 60 minutes
Temps d'attente après l'application	Min. 24 heures
Consommation	150 - 250 gr/m ² (pour une seule couche)
Épaisseur d'application (film humide)	Au minimum: 0.20 mm / Au maximum: 0.40 mm.