



2800 Fugatech

Définition

Joint carrelage flexible, hydrofuge, prêt à l'emploi, à base d'acrylique, adapté aux joints de 1 à 6 mm.

Domaines d'Application

- Le scellage des joints de tous types et tailles de matériaux de revêtement tels que la céramique, le verre, la mosaïque.
- Le Fugatech donne d'excellents résultats dans les applications horizontales et verticales à l'intérieur, et le Fugatech Rustik dans les applications verticales à l'extérieur.
- Le jointoiment des matériaux souples et de revêtement extérieur grâce à sa grande flexibilité.

Propriétés

- Difficile à salir et facile à nettoyer.
- Faible absorption d'eau.
- Hydrofuge grâce à son effet gouttelette.
- Tolère les vibrations et les déformations grâce à sa flexibilité.
- Fournit une surface lisse.
- Ne craquelle pas.
- Résiste à l'abrasion.
- En 3 options de couleurs différentes.
- Prêt à l'emploi. Offre une opportunité de travail pratique et propre.
- Facile à appliquer grâce à sa consistance.

Préparation de la Surface

- La surface doit être propre, sèche, homogène, et exempte d'huile, de graisse, de poussière et de particules libres.
- Les joints doivent être secs, propres et solides.
- Les joints doivent être exempts de poussière, de saleté, des résidus de ciment empêchant l'adhérence.
- Les interstices de joints doivent être ratissés d'au moins 2/3 de l'épaisseur des carreaux.
- Nettoyez l'adhésif ou le mortier débordant dans les interstices des joints pendant la pose des carreaux tant qu'il est encore frais.
- Humidifiez les interstices des joints avec de l'eau propre pour des applications par temps très chaud ou venteux et si les carreaux sont très absorbants.

Instructions d'Application

- L'adhésif doit être durci avant le jointoiment.
- Mélangez le Fugatech vigoureusement pendant 2-3 minutes avant de l'appliquer afin d'avoir une consistance crémeuse. N'ajoutez aucun additif non spécifié dans les instructions d'application.
- Étalez le produit sur la surface et remplissez les interstices des joints avec une truelle en caoutchouc avec des mouvements croisés puis grattez l'excédent de la surface.
- Nettoyez la surface avec une éponge humide en effectuant des mouvements circulaires doux 10 minutes après l'application de Fugatech. Cette durée peut raccourcir dans les applications faites au soleil ou dans des conditions de revêtement à hautement absorbant. L'éponge doit être nettoyée fréquemment.
- Nettoyez les résidus restants sur la surface avec un chiffon légèrement humide après vérification que le Fugatech soit suffisamment sec pour ne pas s'écouler des joints.

Entretien Après l'Application & Recommandations

- Lavez les mains après l'application. Lavez les outils après l'application avec de l'eau abondante pendant que Fugatech est encore frais. Nettoyez les outils d'application avec des solvants tels que l'acétone lorsque le produit est complètement sec.
- Préservez la consistance crémeuse du mortier pendant l'application en le mélangeant si nécessaire. Le couvercle du produit ne doit pas être laissé ouvert pendant une longue période.
- Ne convient pas pour une utilisation dans des milieux constamment exposés à l'eau (piscine, etc.).
- En cas de contact avec la peau et les yeux, lavez abondamment à l'eau. Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité.
- La version à scellant épais Fugatech Rustic doit être utilisée dans les applications extérieures.



2800 Fugatech

Stockage

- Entreposez dans un milieu propre, sec et sans humidité, à +5°C - +35°C. Protéger contre les rayons directs du soleil.
- Protégez contre l'eau, le gel et les intempéries.
- La durée de stockage est au maximum de 12 mois à condition que les conditions énoncées ci-dessus soient respectées.

Conditionnement

- Pot en plastique de 3 kg.

Caractéristiques Techniques

(à 23 °C et 50% HR)

Données Générales

Apparence	Pâte blanche, beige, grise
Densité	1.7 ± 0.1 kg/m ³
Contenu en Matière Solide	≥ 85%
pH	8.00 ±0.5
Durée de conservation	12 mois lorsqu'il est conservé dans son emballage original bien fermé dans un endroit sec.

Données d'Application

Température d'application	(+5°C) - (+35°C)
Temps pour l'utilisation ou ouverture à une circulation piétonne légère	> 48 heures
Consommation	Voir Tableau de Consommation de Joint Carrelage

Données sur la Performance

Résistance à l'usure	Bon
Flexibilité	Extra flexible
Dureté (Shore D)	~ 50
Température de service (après durcissement final)	(-15°C) - (+70°C)

Consommation



2800 Fugatech

LARGEUR DE JOINTS (mm)	PROFONDEUR DE JOINTS (mm)	DIMENSIONS DE CÉRAMIQUE (mm)	CONSOMMATION (gr/m ²)
3	14	115x240	1050
3	15	115x240	1100
3	14	240x240	750
3	7	200x200	400
3	7	250x250	350
3	8.5	300x300	350
3	9	300x600	250
3	9	330x500	250
3	9	400x400	250
3	12	600x600	250
4	14	115x240	1400
4	15	115x240	1400
4	15	240x240	1000
4	7	200x200	550
4	7	250x250	450
4	8.5	300x300	450
4	9	300x600	350
4	9	330x500	350
4	9	400x400	350
4	12	600x600	300
5	14	115x240	1750
5	15	115x240	1850
5	15	240x240	1200
5	7	200x200	700
5	7	250x250	850
5	8.5	300x300	550
5	9	300x600	450
5	9	330x500	450
5	9	400x400	450
5	12	600x600	400
7	14	115x240	2400
7	15	115x240	2600
7	15	240x240	1700
7	7	200x200	950
7	7	250x250	750
7	8.5	300x300	750
7	9	300x600	600
7	9	330x500	600
7	9	400x400	600
7	12	600x600	550
10	14	115x240	3500
10	15	115x240	3650
10	15	240x240	2400
10	7	200x200	1350
10	7	250x250	1100
10	8.5	300x300	1100
10	9	300x600	900
10	9	330x500	900
10	9	400x400	900
10	12	600x600	800