



5122 Joker Plus EXT

Описание

Декоративная финишная силиконовая матовая, отталкивающая воду, фасадная краска, на основе акриловой эмульсии.

Сфера применения

- Применяется на фасадах по всем минеральным поверхностям, по черновой штукатурке, на бетонные поверхности, а так же по окрашенным ранее поверхностям.

Особенности

- Благодаря содержанию силикона, защищает фасад от воздействия атмосферных осадков.
- Благодаря высокой паропроницаемости, не препятствует «дыханию» стен.
- Атмосферные осадки и перепады температур не оказывают воздействие на качество покрытия.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Материал устойчив к щелочи.
- Не содержит растворитель, разбавляется водой и поэтому не имеет запаха и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Предназначенные к обработке поверхности должны быть тщательно очищены от таких понижающих приклеивание факторов, как пыль, грязь и жир, а также от старых и разбухших слоёв краски, и приведены в чистое и прочное состояние. Перед применением для новых минеральных поверхностей, следует выждать 28 дней до полного отвердения поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Ранее окрашенную поверхность очистить наждачной бумагой и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- При необходимости заполнить трещины и выровнять поверхность основы при помощи толстой акриловой шпатлевки KALIN AKRILIK MACUN либо Kalekim TAMIRART или MACUNART.
- Используемую поверхность со старой краской или новую поверхность минеральной основы обработать UNIASTAR либо SILASTAR, сильно впитывающую либо слегка минеральную поверхность обработать акриловой грунтовкой AKRILIK ASTAR.
- До применения следует тщательно размешать JOKER PLUS EXT.
- JOKER PLUS EXT разбавить чистой водой максимум на 10% и в два слоя наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем.
- Между слоями требуется выждать минимум 6 часов.
- Очистите инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.
- Не рекомендуется применять краску в очень жаркую погоду, под прямыми лучами солнца, сильным ветром, при большой относительной влажности или при дождливой погоде. Очень горячие поверхности следует смочить водой до применения.
- Не следует применять материал на горизонтальные поверхности.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.



Сертификаты качества

TS 7847



5122 Joker Plus EXT

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белый и базы А, В и С
Основы	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	1.62 гр/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	До нанесения второго слоя: 6 часов Полное высыхание: 24 часа При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
Расход	0.120-0.130 л/м ² (изменяется в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Блеск	G3
Толщина сухой пленки	E3
Размеры частиц	S1
Способность передачи водяного пара	V1
Способность передачи воды	W2
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0