



1056 Profesyonel

Tanımı

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekân uygulamalarında granit, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik, kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Mevcut seramik, mermer üzerine seramik uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Düşey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.
- Kolay taraklanabilir.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa Tamirart serisi ürünler veya Master 10 ile düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesi yüzey, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak Kalekim Astar ile astarlanmalıdır.
- Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey Kalekim B-Tone brüt beton astarı ile astarlanmalıdır.
- Eski seramik kaplama üzerine seramik döşemesinden önce astar olarak Kalekim Dolgulu Astar astarlanmalıdır.
- Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

Uygulama Talimatı

- 25 kg Profesyonel 6,5-7 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Tüketim 3-5 kg /m² 'dir.
- Hazırlanan harç 6 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulanmasında, yoğun yaya – yük trafiğinin olduğu mekânlarda yapılacak uygulamalarda kombine yapıştırma yöntemi tercih edilmelidir.
- Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
- Yapıştırıcının yüzeysel kabuk oluşturmadiğı ve hala "çalışabiliyor" olduğu sürekli dokunarak kontrol edilmelidir.



1056 Profesyonel

Uygulama Sonrası Bakım & Öneriler

- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalıdır.
- Sıcak havalarda harcın direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması önlenmeli ve karışım ılık su ile yapılmalıdır.
- Profesyonel ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı (+5°C) ve (+35°C) arasında olmalıdır.

Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir.
- Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Depolama

- Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda (+5°C) ile (+35°C) arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- En fazla 10 kat istifli depolanmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Ambalaj

- 25 kg kraft torba

**Kalite Belgeleri**

TS EN 12004-1 belgeli C2T sınıfı

C: Çimento esaslı

2: Yüksek performanslı

T: Kayma özelliği azaltılmış

Bayındırlık Poz No: 04.013/1, 04.013/4



1056 Profesyonel

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm

Gri renkli toz

Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

(+5°C) - (+35°C)

Karışım Oranı

5,5-7,5 lt su / 25 kg gri renkli toz

Kap Ömrü

6 saat

Kullanıma Alma Süresi

Duvarda 8 saat - Zeminde 1 gün

Tüketim

Ortalama 3 - 5 kg/

Performans Bilgileri

Kayma (TS EN 12004-2)

≤ 0,5 mm

Açık Bekletme Süresi (TS EN 12004-2)

En az 20 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm²

Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2)

-Başlangıç

≥ 1 N/mm²

-Suya Daldırıldıktan Sonra

≥ 1 N/mm²

-Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra

≥ 1 N/mm²

-Donma-Çözünme Çevriminden Sonra

≥ 1 N/mm²

Sıcaklık Dayanımı

(-40°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (TS EN 12004-1)

Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Yangına Tepki (TS EN 13501-1)

A1